

PRIMER UNICO

Linea Pavimenti

Descrizione

PRIMER UNICO è un promotore di adesione ed un consolidante per tutti i fondi difficili.

È un primer monocomponente a base di resine acriliche che combinate a speciali additivi forniscono al prodotto elevate capacità di adesione su tutte le superfici.

PRIMER UNICO può essere applicato sopra tutte le superfici quali: piastrelle, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, pitture, resine, marmo, legno, formica, melamminico, etc.

Può essere applicato su superfici orizzontali o verticali diluendo il prodotto in base all'assorbimento del fondo.

Dati tecnici

Dato tecnico	Metodologia	U.d.M.	Valore
Peso specifico a 20°C	UNI EN ISO 2811	kg/l	1.32±0.05
Residuo secco	UNI EN ISO 3251	% (p/p) / % (v/v)	65±1 / 46±1
Rapporto di miscela	-	-	prodotto monocomponente
Diluizione	-	-	max 1-2%
Resa teorica	-	kg/m ²	0.150 -- 0.200

Preparazione del fondo

- Superfici assorbenti (intonaco, cartongesso, calcestruzzo)
 - Pulire le superfici da polveri, residui di cere, materiali diversi non coesi.
 - Applicare il prodotto diluito al massimo al 10% con acqua, previa applicazione di **ISOLIX FLOOR**.

- Superfici non assorbenti (ceramica, gres, legno, melamminico)
 - Pulire e sgrassare accuratamente le superfici da trattare mediante l'uso di detergenti specifici (deceranti, sgrassanti, alcool, acido cloridrico in soluzione etc).

La temperatura di applicazione in questi casi non deve essere inferiore ai +10 °C in quanto a temperature più basse i tempi di asciugatura potrebbero allungarsi di molto, andando a compromettere la perfetta reticolazione del prodotto e quindi la perfetta adesione.

Si consiglia su piastrelle molto lucide la smerigliatura delle superfici seguita da adeguata pulizia delle stesse.

In questo caso applicare il prodotto pronto all'uso (consigliato) o diluito con acqua al massimo un 5%.

Applicazione

PRIMER UNICO si applica a rullo, pennello, spruzzo distribuendo il prodotto in modo omogeneo ed in mano unica. Può essere utilizzato come blocca rete prima dell'applicazione di **FONDO FLOOR EPOX** o **FONDO FLOOR UNICO**. Utilizzare rete in fibra di vetro da 70 gr. appoggiando la rete sul prodotto appena steso. Ripassare quindi la superficie della rete con rullo. La rete in fibra non deve essere sovrapposta e non deve formare rigonfiamenti.

Condizioni Applicative e di Stoccaggio

- Temperatura di applicazione: compresa tra +15 °C e +30 °C
- Temperatura di esercizio: compresa tra -20 °C e +75 °C
- Temperatura di stoccaggio: compresa tra +5 °C e +30 °C
- Pulizia attrezzi: con acqua calda o diluente nitro

Tempi di Reazione (T = +20 °C - U.R. 50%)

- Tempo di essiccazione al tatto: circa 2 ore
- Tempo di sovrapplicazione: circa 7-8 ore
- Completo indurimento della superficie: 7 giorni

Fornitura

Vasi in plastica da 14 lt, 10 lt, 5 lt, 2.5 lt, 1 lt

Il prodotto è fornito di colore bianco. La pigmentazione visto l'uso del prodotto non è necessaria.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per circa 1 anno.

Qualità

PRIMER UNICO viene sottoposto ad accurato e costante controllo.

Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.