



FONDO FLOOR UNICO

Linea Pavimenti

Descrizione

FONDO FLOOR UNICO è un prodotto monocomponente a base di resine e inerti pregiati ad altissima resistenza.

Il prodotto è pronto all'uso, si presenta molto fluido, bianco-grigio e si presta ad essere utilizzato per creare strati di aggancio fra il fondo e le successive mani di finitura con **MARMORINO UNICO**. **FONDO FLOOR UNICO** è progettato per indurire in circa 7-8 ore dalla posa.

Dati tecnici

dato tecnico	metodologia	U.M.	valore
Peso specifico a 20 °C	UNI EN ISO 2811	kg / l	1.7 ± 0.05
Residuo secco	UNI EN ISO 3251	% (p/p) / % (v/v)	99.6 ± 1 / 99.4 ± 1
Viscosità Brookfield a 20 °C	ASTM D 2198	Cps	620 ± 80
Diluizione	-	-	no
Resa teorica		kg/m ²	0.7-1.0 a seconda del supporto

Preparazione del fondo

Supporto in piastrelle

Controllare sempre la perfetta adesione del vecchio rivestimento in ceramica/gres etc.

Rimuovere eventuali piastrelle non perfettamente aderenti al sottofondo e riempire con **FONDO FLOOR EPOX** (vedi scheda tecnica) caricato con sabbia di quarzo 0,3-0,9 in rapporto 1:8 previa applicazione di **PRIMER UNICO** (vedere scheda tecnica) diluito al 5-10% con acqua.

Su pavimenti aventi fughe > 3mm, stuccare le stesse con una mano di **FONDO FLOOR UNICO**.

Dopo 7-8 ore carteggiare con roto orbitale o monospazzola con carta grana 40.

Applicare su tutto il pavimento/rivestimento una mano di **PRIMER UNICO** con rullo (vedere scheda tecnica) atto a creare un adeguato ponte di adesione ed attendere circa 8 ore per la completa asciugatura.

Nel caso di pavimentazione: si consiglia su **PRIMER UNICO** (vedi scheda tecnica) ancora bagnato di stendere rete in fibra di vetro da 70gr e ripassare con rullo in modo da bloccare la rete per i successivi passaggi. Stendere con spatola su tutta la superficie **FONDO FLOOR UNICO**. Se applicato su rete rasare a zero sopra la stessa.

Supporto cementizio

Applicare una mano di **PRIMER UNICO** diluito al 30% per il consolidamento dello stesso. Dopo 6/8 ore, procedere con l'applicazione di **FONDO FLOOR UNICO** come descritto in precedenza. Si consiglia sempre l'uso di rete in fibra di vetro da 70gr.

Applicazione

Preparazione del Prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicazione del prodotto

Con spatola a rasare superfici sia in orizzontale che in verticale.

Tintometria e colorazioni

FONDO FLOOR UNICO si presenta come un pasta bianco-grigia.

Colore

Bianco

Altro

Tempi di reazione (T=20 °C - U.R. 50%)

- Tempo di essiccazione al tatto: circa 6 ore
- Tempo di sovrapplicazione: circa 12 ore
- Completo indurimento della superficie: 48 ore

Conservazione

- Temperatura di applicazione: compresa tra +5 °C e +30 °C
- Temperatura di esercizio: compresa tra -20 °C e +75 °C
- Temperatura di stoccaggio: compresa tra +5 °C e +30 °C
- Pulizia attrezzi: acqua

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.