



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

INTONACO ACRILSILOXANICO

Linea Rivestimenti

Descrizione

INTONACO ACRILSILOXANICO è un rivestimento di finitura in pasta composto da particolari leganti acril-silossanici ad elevata idrorepellenza, pregiatissime sabbie di quarzo, coloranti resistenti alla luce ed additivi chimici per migliorare la lavorazione e l'adesione. Contiene additivi antialga-antimuffa che consente un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e batterici.

Dati tecnici

Categoria Diffusione equivalente allo spessore dello strato d'aria Sd/m V2 Media: valore compreso tra ≥ 0.14 e < 1.4 Velocità di trasmissione del vapore acqueo EN ISO 7783-2 Categoria Diffusione equivalente allo spessore dello strato d'aria Sd/m W3 Bassa: valore ≤ 0.1 kg/m²h^{1/2} Assorbimento acqua EN 1062-3 Tutti i valori misurati devono essere almeno pari a 0.3 Mpa (Valore medio registrato 1.58 Mpa) Aderenza EN 1542 (prova effettuata in un tempo tecnico obbligatorio di 28 gg) Tutti i valori misurati devono essere almeno pari a 0.3 Mpa (Valore medio registrato 2.34 Mpa) Durabilità EN 13687-3 Prove effettuate da:

Laboratorio aut. dal Ministero Infrastrutture e Trasporti P.C.S. LL.PP.S.T.C. - Legge 5 nov. 1971 n. 1086 Dec. N° 56300 del 14/03/2007

Laboratorio aut. dal Ministero Infrastrutture e Trasporti P.C.S. LL.PP.S.T.C. - D.P.R. n° 380/01 art. 59 circ. n°349/99 sett. a), b) e c) Dec. n°53362 del 06/05/2005

Organismo Notificato n°1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) ai sensi della Dir. 89/106/CEE, D.P.R. n° 246/1993, DM 156/2003

Preparazione del fondo

Il rivestimento di finitura deve essere applicato dopo almeno 28 giorni dall'esecuzione dell'intonaco di fondo. La superficie da rivestire dev'essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, grassi, cere ecc. devono essere preventivamente rimosse. Il rivestimento di finitura non deve essere applicato su supporti umidi o non stagionati. La superficie da rivestire dev'essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. devono essere preventivamente rimosse. Sottofondi sfarinanti o particolarmente assorbenti devono essere trattati con un fondo isolante, il nostro FONDO RUVIDO, diluibile con acqua al 50%. Per l'applicazione di INTONACO ACRILSILOXANICO l'intonaco di fondo dev'essere ben rifinito. Nel caso di applicazione del rivestimento su superfici molto lisce, non porose, scorrevoli e scarsamente assorbenti o sopra a rivestimenti a cappotto si consiglia, in sostituzione del fondo FONDO RUVIDO, l'applicazione di una mano di FONDO OMOGENEIZZANTE T3 FIBRATO mediamente diluito in peso con acqua al 30%.

Applicazione

Temperatura dell'ambiente: min +5 °C / max +35 °C U.R. dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: min +5 °C / max +35 °C Umidità del supporto <10%
Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale, in pieno sole, in caso di superficie congelata o in fase di disgelo. Proteggere le superfici in caso di pioggia per 48 ore circa, in modo da permettere la completa essiccazione del prodotto. Stendere sulla superficie con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale. La finitura avviene a seguire con la spatola di plastica con movimenti circolari. Per l'applicazione del prodotto a granulometria fine 0.6 mm. sono necessari 2 strati di materiale. La seconda mano deve essere applicata quando la prima risulta completamente asciutta.

Colore

Bianco BASE A-B-C

Avvertenze

Ritirare il materiale occorrente, per ogni lavoro, tutto della stessa partita. Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti. Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole e in presenza di forte vento. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi ed umidi dell'anno; una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera e l'essiccazione del materiale. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore. Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi. INTONACO ACRILSILOXANICO dev'essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Altro

INTONACO ACRILSILOXANICO viene usato come rivestimento protettivo per esterni su intonaci di fondo a base calce-cemento, in particolar modo dove risulta necessario avere contemporaneamente alta traspirabilità e basso assorbimento d'acqua.

Fornitura

Latta da 25 kg. Tinte: vedere cartella colori. Conservazione

Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

INTONACO ACRILSILOXANICO viene sottoposto ad accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.