



COLORIFICIO VENEZIANO

the **Art** of
Paint

SILIKAT INTO

Linea Professionale

Descrizione

SILIKAT INTO è un rivestimento di finitura in pasta a base di silicato di potassio modificato stabilizzato ad altissima traspirabilità.

Dati tecnici

VELOCITA' DI TRASMISSIONE DEL VAPORE ACQUEO EN ISO 7783-2 Categoria Diffusione equivalente allo spessore dello strato d'aria Sd/m V2 Media Valore compreso tra $\geq 0,14$ <1,4 ASSORBIMENTO ACQUA EN 1062-3 Categoria Diffusione equivalente allo spessore dello strato d'aria Sd/m W3 Bassa Valore $\leq 0,1$ kg/m²h^{0,5} ADERENZA EN 1542 (prova effettuata in un tempo tecnico obbligatorio di 28 gg) Tutti i valori misurati devono essere almeno pari a 0,3 Mpa (Valore medio registrato 1,58 Mpa) DURABILITA' EN 13687-3 Tutti i valori misurati devono essere almeno pari a 0,3 Mpa (Valore medio registrato 2,34 Mpa) n.b. prove effettuate da: Laboratorio aut. dal Ministero Infrastrutture e Trasporti P.C.S. LL.PP.S.T.C. - Legge 5 nov. 1971 n. 1086 Dec. N° 56300 del 14/03/2007 Laboratorio aut. dal Ministero Infrastrutture e Trasporti P.C.S. LL.PP.S.T.C. - D.P.R. n° 380/01 art. 59 circ. n°349/99 sett. a), b) e c) Dec. n°53362 del 06/05/2005 Organismo Notificato n°1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) ai sensi della Dir. 89/106/CEE, D.P.R.

n° 246/1993, DM 156/2003

Preparazione del fondo

Il rivestimento di finitura deve essere applicato dopo almeno 28 giorno dall'esecuzione dell'intonaco di fondo. La superficie da rivestire dev'essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere devono essere preventivamente rimosse. Per

l'applicazione di SILIKAT INTO l'intonaco di fondo dev'essere ben rifinito. E' sempre consigliabile applicare prima della finitura, il fondo fissativo ai silicati, per uniformare l'assorbimento e ottenere un'omogeneità di tinta. Nel caso di applicazione del rivestimento su superfici molto lisce, non porose, scorrevoli o scarsamente assorbenti si consiglia, in sostituzione del fondo fissativo ai silicati, l'applicazione di una mano di SILIKAT INTO mediamente diluito in peso con acqua al 30% nella stessa tonalità del rivestimento.

Applicazione

Stendere sulla superficie con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale. La finitura avviene con la spatola di plastica con movimenti circolari.

Colore

Bianco BASE A-B-C

Avvertenze

Ritirare il materiale occorrente, per ogni lavoro, tutto della stessa partita. Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti. Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole e in presenza di forte vento. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi ed umidi dell'anno; una temperatura di +10 °C ed umidità non superiore al 75% sono da considerarsi come valori minimi per la posa in opera e l'essiccazione del materiale. Inoltre non applicare a temperature maggiori di +30 °C. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore. Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi. SILIKAT INTO dev'essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Altro

Impiego Rivestimento minerale protettivo decorativo per esterni ed interni su intonaci di fondo a base calce - cemento, particolarmente adatto quando si richiedono caratteristiche di elevatissima traspirabilità.

Fornitura Latta da 25 kg. Tinte: vedi cartella colori.

Conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 6 mesi.

Qualità

SILIKAT INTO viene sottoposto ad accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.