



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

ISOLIX FLOOR STRONG

Linea Primers

Descrizione

Fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione.

Le dimensioni ridotte delle particelle di legante conferiscono al prodotto eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, caratteristica che permette di ridurre l'assorbimento d'acqua e di uniformare le zone con diverso assorbimento.

Utilizzabile per la preparazione di qualsiasi superficie edile (intonaci di diversa natura, pareti

in gesso, cartongesso, agglomerati vari, calcestruzzo, fibrocemento, vecchie pitture a calce

non sfarinanti), destinata ad essere ricoperta con idropitture.

Dati tecnici

Caratteristiche Chimico Fisiche ASPETTO trasparente

COMPOSIZIONE legante a base di micropolimeri acrilici in emulsione

PESO SPECIFICO $1,01 \pm 0,02$ g/cm³ a 20 °C

VISCOSITÀ 13 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C

RESIDUO SECCO $11 \pm 0,5$ % p/p

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

COLORE: Incolore

Caratteristiche Applicative Tipiche ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) al tatto: 1 - 2 ore

per ricopertura: 12 – 24 ore

RESA PRATICA 10 -11 m² / L per mano in funzione dell'assorbimento del support

DILUIZIONE In volume 50 ÷ 100 % con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto

ATTREZZI pennello Per superfici molto assorbenti usare tal quale o diluire fino ad un massimo del 50%. Per superfici molto compatte si può diluire anche fino al 100%.

Colore

Neutro

Altro

Sistema Applicativo SUPPORTI: opere murarie esterne ed interne in genere (intonaci, mattoni, cemento, ecc.)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o

di macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a

pressione. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo di

carbonatazione di almeno quattro settimane.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventive)

Note ed Avvertenze Generali Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.