



PITTURA CANALETTO

Linea Decorativa

Descrizione

PITTURA CANALETTO è un prodotto in pasta a base di grassello di calce e inerti minerali selezionati; altamente traspirante, vellutata, adatta per interni ed esterni.

La sua particolarità sta nel riprodurre gli effetti cromatici delle antiche pitturazioni.

PITTURA CANALETTO è una pittura con caratteristiche antimuffa, dotata di eccezionale punto di bianco, buona dilatazione, elevata copertura da asciutto, e bassa tendenza allo sfarinamento.

Dati tecnici

- Colore: bianco/colore mazzetta
- Granulometria: inferiore a 0.1 mm
- pH: N.D.
- Solubilità: solubile in acqua
- Peso specifico: 1.3 kg/l ca.
- Resa: 3.5-4 m²/lt a lavoro finito a 2 mani

Preparazione del fondo

Rimuovere dalla superficie eventuali tracce di sporco o di polvere, quindi controllare la consistenza degli intonaci o della vecchia pittura se si tratta di tempera a più mani, quindi procedere con una mano di **FONDO RUVIDO**.

Una volta asciutto procedere con la stesura del prodotto **PITTURA CANALETTO**.

Applicazione

Una volta asciutto procedere con l'applicazione di **PITTURA CANALETTO** con spugna, pennello o rullo. Attendere l'appassimento della stessa e compattare con un frattone in acciaio inox o in plastica.

NOTA: Sulle tinte forti preferibilmente applicare una mano di **CERA ANTICA VENEZIA EXTRA**.

Fornitura

Vasi in plastica 14 lt, 5 lt, 2.5 lt, 1 lt

Avvertenze

- Applicare il materiale su intonaco stagionato e asciutto.
- Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.
- Applicare ad una temperatura superiore a +5 °C e inferiore a +35 °C, e umidità relativa non superiore al 75%.
- Le facciate esterne verniciate con **PITTURA CANALETTO** durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi precipitazione in quanto possono manifestare fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute alla non corretta carbonatazione della calce.
- Ritirare il materiale necessario per esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.

Conservazione

Teme il gelo.

Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori +30 °C.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

PITTURA CANALETTO viene sottoposto ad accurato e costante controllo.

Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.