



WHITE FAST EXTRA

Idropitture Traspiranti

Descrizione

WHITE FAST EXTRA è un'idropittura traspirante murale per interni di ottima copertura a base di speciali emulsioni, cariche molto coprenti ed additivi antimuffa ad elevata copertura per opere murarie interne ed essenze profumate, che donano al prodotto in fase di applicazione una piacevole fragranza di borotalco.

Offre grande traspirabilità ed è molto efficace nel tempo purché non venga ricoperta da altre pitture.

Dati tecnici

- Peso specifico: 1.584 kg/l ca. \pm 0.05
- Consumo: 130-170 gr/m² per mano
- Resa: 5-6 m²/lt a lavoro finito
- Natura del legante: Copolimero Vinilversatico in dispersione acquosa
- Essiccazione (a +25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore

Preparazione del fondo

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, consolidato e libero da polvere e sporco se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

In presenza di muffe trattare la superficie con **SOLUZIONE BONIFICANTE PER INTERNO**.

Rimuovere eventuali efflorescenze spazzolando o tramite idrolavaggio. Asportare impurità e depositi di polvere.

In presenza di difformità della superficie livellare il supporto con stucco murale e carteggiare e utilizzare come primer **ISOEDIL-A**, per uniformare la superficie.

Applicazione

Una volta pronto il fondo, applicare 2 mani di **WHITE FAST EXTRA**. Il prodotto dev'essere preventivamente diluito come segue: la prima mano fino al 40%, la seconda al 20%.

Applicare le 2 mani a distanza di minimo 4 ore l'una dall'altra.

Si raccomanda di applicare **WHITE FAST** con temperature tra min. +8 °C e max +3 °C (temperatura dell'ambiente e del supporto).

Prodotto applicabile a pennello, rullo e airless.

Fornitura

Vasi in plastica da 14 e 5 lt.

Colore: disponibile bianco, o vedi cartella (preferibili tinte tenui o colore pastello).

Altro

Impiego

WHITE FAST EXTRA può essere applicata su:

- Superfici in calcestruzzo
- Superfici in gesso o cartongesso
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Pittura di varia natura minerale asciutta e ben ancorata

Conservazione

Teme il gelo.

Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori +30 °C.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

WHITE FAST EXTRA viene sottoposto ad accurato e costante controllo.

Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.