



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of Paint

LAVEDIL SQ

Idropitture Lavabili

Descrizione

Pittura superlavabile al quarzo per esterni ed interni ad alta copertura.

LAVEDIL SQ viene impiegato come pittura protettiva e decorativa, bianca o colorata su:

- intonaci di finitura ad uso civile
- facciate precedentemente pitturate
- superfici in calcestruzzo
- conglomerati di natura minerale, ben asciutti, compatti e coesi

Non applicare su supporti freschi o alcalini, attendere il tempo di maturazione, circa 4 settimane.

Dati tecnici

- peso specifico: c.a. 1.468 kg/lt
- consumo: 150-200 g/m² per mano (0.10-0.13 l/m²)
- resa: 4-6 m²/l a lavoro finito a due mani (a seconda del supporto).

Prodotto dotato di elevata idrorepellenza e resistenza agli alcali; adatto ad essere applicato su qualsiasi intonaco, o superfici già pitturate previa sempre una mano di **ISOEDIL-A**.

Catatteristiche

- Natura del legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: >10000 cicli (ottima)
- Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V3

- Permeabilità UNI EN 1062-3: classe W2
- Essiccazione (a +25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti, sovraverniciabile dopo 8 ore (il tempo varia dalla temperatura e dall'umidità)
- Punto di infiammabilità: ininfiammabile
- Brillantezza: Opaco

Preparazione del fondo

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di disarmante, olio, grassi ed altri depositi.

Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione della superficie dell'intonaco di finitura.

In presenza di muffe trattare con detergente antimuffa (per interno o esterno a seconda di dove dev'essere eseguito il lavoro).

In presenza di crepe o fessurazioni, sistemare preventivamente le superfici.

Nel caso di intonaci sfarinanti o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione di un isolante acrilico all'acqua tipo **ISOEDIL-A** diluito in rapporto 1:5 con acqua, oppure **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE** da diluire 1:5.

È sempre consigliabile effettuare questo trattamento anche quando la superficie da pitturare presenta forti diversità di assorbimento.

Applicazione

Diluizione in peso con acqua: la prima mano fino al 40%, la seconda fino al 20% se a pennello. Applicare le 2 mani a distanza di 4/8 ore minimo.

L'applicazione può essere eseguire a pennello, rullo di lana.

L'aspetto finale del prodotto risulta leggermente ruvido e opaco.

Fornitura

- Latta da 14 lt, 5 lt.
- Tinte: vedi cartella colori.

Colore

Bianco BASE A-B-C

Avvertenze

- Applicare il materiale solo su superfici stagionate e asciutte.

- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.
- Applicare ad una temperatura superiore a +5 °C ed inferiore a +35 °C.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

LAVEDIL SQ viene sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.