



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

RULL QUARZ MAXI

Linea Rivestimenti

Descrizione

Descrizione ed Impiego è un rivestimento continuo di finitura in pasta con effetto a buccia d'arancia più meno marcato, composto da particolari leganti acrilici ad elevata idrorepellenza, pregiatissime sabbie di quarzo e fibre al fine di ottenere maggiore elasticità del sistema. La natura delle materie prime impiegate consente una buona traspirazione della muratura. L'aggiunta di additivi antialga-antimuffa consente un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e batterici.

Dati tecnici

Consumi Il consumo può variare da 1,0 kg a 2,0 kg/mq a seconda del fondo e della buccia che si intende ottenere.

Dati tecnici Composizione: a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders. conserva il colore e resiste allo sfarinamento per 600 ore UV-condensa (norma ISO 7724 e ASTM-D 659) diffusione al vapore d'acqua (DIN 53122): 20-50 g/m² in 24 ore (a seconda della grana) fattore di resistenza alla diffusione del vapore: $\mu = 300-400$ (a seconda della grana) strato equivalente d'aria (DIN18550): $S_d = 0.4-0.9$ m (a seconda della grana) coefficiente di assorbimento d'acqua (DIN 52617): $w = 0.058-0.100$ kg/(m² * h^{1/2}) a seconda della grana rispetta la teoria di Kuenzle (DIN 18550): $S_d * w \leq 0.090$ kg/(m * h^{1/2}), vale per tutte le granulometrie

Preparazione del fondo

Il rivestimento di finitura deve essere applicato dopo almeno 28 giorni dall'esecuzione dell'intonaco di fondo. La superficie da rivestire dev'essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. devono essere preventivamente rimosse.

Sottofondi sfarinanti o particolarmente assorbenti devono essere trattati con un fondo isolante, quali ISOEDIL-A mediamente diluito in rapporto 1:5 con acqua. E' consigliabile diluire ISOEDIL-A con FONDO RUVIDO quando la superficie da rivestire presenta forti diversità di assorbimento (fascia guida, quadrature di porte e finestre, ecc.) o qualora si desideri allungare il tempo di lavorazione. Per l'applicazione di RULL QUARZ l'intonaco di fondo dev'essere ben rifinito. Nel caso di applicazione del rivestimento su superfici molto lisce, non porose, scorrevoli e scarsamente assorbenti si consiglia, in sostituzione del fondo ISOEDIL-A, l'applicazione di una mano di FONDO RUVIDO mediamente diluito in peso con acqua al 50%.

Applicazione

Stesura con pennello o rullo e la finitura avviene a seguire con rullo in spugna che da grossezza alla buccia.

Colore

Bianco

Avvertenze

RULL QUARZ dev'essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Altro

Impiego RULL QUARZ viene usato come rivestimento protettivo decorativo per esterni su fondi a base di calce, cemento o già pitturati.

Ritirare il materiale occorrente, per ogni lavoro, tutto della stessa partita. Applicare solo su intonaci stagionati e asciutti. Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole e in presenza di forte vento. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi ed umidi dell'anno; una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera e l'essiccazione del materiale. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore. Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi. Fornitura Colorazione: vedere cartella colori Latta: 25 kg Conservazione Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Prodotto garantito con polizza n. 229444342 delle Assicurazioni Generali S.p.a.

Qualità

RULL QUARZ è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.