



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of Paint

FINITURA FLOOR SOLVENTE

Linea Pavimenti

Descrizione

Finitura acrilica bicomponente effetto naturale. Il prodotto è usato come protettivo del ciclo unico in caso di applicazione all'esterno.

FINITURA FLOOR SOLVENTE conferisce al manufatto un aspetto naturale (non verniciato), mantenendo delle ottime resistenze al graffio, un'ottima carteggiabilità ed un ottimo taglio del poro.

Il prodotto contiene dei filtri U.V. per limitare il viraggio di colore delle superficie trattate.

Nel caso di cicli su prodotti a calce consiglia di consultare il nostro staff tecnico.

Dati tecnici

- Peso specifico: 0.900 kg/l
- Aspetto: liquido denso trasparente
- Residuo secco: 16 ± 1
- Viscosità DIN 4 @ +20 °C: 135 ± 5
- Resistenza ai liquidi freddi (UNI EN 12720): Classe secondo UNI 10944: D
- Durezza al graffio (UNI EN 15186): 1.3 Newton
- Resistenza al calore umido (UNI EN 12721): 4
- Durezza alla matita (ASTM D 3363): HB - classe britannica

- Resistenza al calore secco (UNI EN 12722): 5
- Esposizione alla luce (UNI EN 15187): scala di grigi 4.5/5
- Diluizione:
 - FINITURA FLOOR SOLVENTE: 100 parti in peso
 - INDURENTE PER FINITURA FLOOR SOLVENTE: 25 parti in peso
 - DILUENTE PER POLIURETANICI: 20-50 parti in peso
- Viscosità (pronto all'uso): 15 secondi DIN4
- Opacità: 6-7 gloss
- Essiccazione a +20 °C Pot-Life: 8 ore
- Fuori polvere: 10-15 minuti
- Fuori impronta: 25-30 minuti
- Calpestabile: 6 ore
- Grammatura: 80-120 g/m²
- Sistemi di applicazione: spruzzo e velo
- Numero di mani: 1-2

Fornitura

Componente A: 10 kg, 4 kg, 2 kg, 1 kg

Componente B: 2.5 kg, 1 kg, 0.5 kg, 0.250 kg

Colore: trasparente

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

FINITURA FLOOR SOLVENTE viene sottoposto ad accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.

Colorificio Veneziano srl
Via dell'Artigianato 10/12, 30030 Robegano VE, ITALY
Tel +39 041.482.954 / +39 041.482.814